

## ECOSIL

Sellante de caucho silicona neutra de bajo módulo, resistente a la intemperie y fácil de aplicar.

Consistencia	Pasta tixotrópica	
Sistema de curado	Neutro (Oxima)	
Densidad	1 g / ml	
Temperatura de aplicación	+ 5 °C a + 40 °C	
Formación de piel	4 - 7 minutos	
Velocidad de reticulación	1 / 16 mm / h	
Deformación permitida	50 %	
Recuperación elástica	> 90 %	ISO 7389
Estabilidad térmica	- 40 °C a + 150 °C	
Módulo de elasticidad 100 %	0,36 MPa	DIN 52455
Resistencia a la rotura	0,40 MPa	DIN 52455
Alargamiento de rotura	150 %	DIN 52455
Dureza Shore A	21	DIN 53505
Estabilidad a la radiación ultravioleta	Excelente	
Estabilidad a la intemperie	Excelente	